

# Sigma Contour PU Satin



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σατινέ ριπολίνη διαλύτου αλκυδικής-πολυουρεθανικής ρητίνης με τεχνολογία “White Shield” για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προστασία και διακόσμηση κατάλληλα επεξεργασμένων ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών  
Για δεύτερη επίστρωση σε γαλβανισμένο χάλυβα και σε μη σιδηρούχα μέταλλα, η πρώτη επίστρωση πρέπει να εφαρμοστεί με κατάλληλο αστάρι της Sigma.

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα χάρη στην τεχνολογία “White Shield”
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε παράκτιες περιοχές
- Μακρόβια ελαστικότητα
- Μεγάλη αντοχή στη φθορά λόγω τριβής
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο στην χρήση
- Καλό στέγνωμα
- Καθαρίζεται εύκολα
- Εφαρμόζεται από 5 ° C έως 30 ° C
- Σε περίπτωση απουσίας φωτός ημέρας μπορεί να κιτρινίσει με την πάροδο του χρόνου (ιδιότητα των βερνικοχρωμάτων αλκυδικής βάσης)



## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG CMS 2010 / Absolu.
- Σατινέ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1,20 g/cm<sup>3</sup>
- Στερεά : περ. 64,5% σε όγκο
- Πάχος ξηρού φιλμ : 40 μικρά ( περίπου 60 μικρά υγρό φιλμ.) ανά στρώση
- Τεχνικά χαρακτηριστικά 23°C και 50% σχετική υγρασία**
- Στεγνό στη σκόνη : περ. 2,5 ώρες\*
- Στεγνό στη αφή : περ. 4 ώρες\*
- Επαναβαφή μετά από : περ. 16 ώρες\*
- Τεχνικά χαρακτηριστικά 5°C και 85% σχετική υγρασία**
- Στεγνό στη σκόνη : περ. 7,5 ώρες\*
- Στεγνό στη αφή : περ. 11 ώρες\*
- Επαναβαφή μετά από : περ. 24 ώρες\*
- Σημείο ανάφλεξης : 53 °C
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

\* Για μεγαλύτερα πάχη φιλμ, οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής είναι μεγαλύτεροι

## ΑΠΟΔΟΣΗ



# Sigma Contour PU Satin



## Θεωρητική

16 m<sup>2</sup>/ltr για πάχος ξηρού φιλμ 40 μικρά (υγρό φιλμ 60 μικρά)

## Πρακτική

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%.

Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### Ξύλο

Μέγιστη υγρασία του ξύλου 17% ±3%.

### Μέταλλα

Καθαρίστε και εφαρμόστε πρώτα κατάλληλο αντισκωριακό αστάρι ή αστάρι πρόσφυσης

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

### Σε προϋπάρχουσες άθικτες επιστρώσεις με αλκυδικά χρώματα

Πολύ καλός καθαρισμός και τρίψιμο

1<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

2<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

ή

1<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Rapid Primer** ή **Sigma Multiprimer**

2<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

### Νέο και καθαρό ξύλο

Εμποτίστε την επιφάνεια προς επίστρωση με **Sigmalive VS-X**.

1<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Rapid Primer** ή **Sigma Multiprimer**

2<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

3<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

### Σημείωση:

Παλαιά φθαρμένα τμήματα της επιφάνειας πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα μέχρι να αποκαλυφθεί καθαρό υγιές ξύλο.

### Μεταλλικές επιφάνειες

Μετά την κατάλληλη επεξεργασία (καθαρισμός και απομάκρυνση ρύπων και σκουριάς):

Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις κατάλληλου αντισκωριακού ή ασταριού πρόσφυσης της Sigma

1<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**

2<sup>η</sup> επίστρωση με **Sigma Contour PU Satin**



Τεχνικό φυλλάδιο

# Sigma Contour PU Satin



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Πινέλο/ρολό

Αραίωση: καμία το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

### Διαλύτης καθαρισμού

Διαλυτικό Sigma 20-02 ή 20-05 (white spirit).

## ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, [www.trilak.hu](http://www.trilak.hu). Customer Service: BUDDLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών



We protect and beautify the world™

