

Sigma Siloxan Topcoat Matt



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο σιλικονούχο χρώμα προσόψεων, διαπερατό στους υδατμούς, με βάση το γαλάκτωμα ρητίνης σιλικόνης. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε εσωτερικούς χώρους

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχη τελική επίστρωση εξωτερικών επιφανειών. Ειδικότερα ενδείκνυται για εξωτερικούς τοίχους κτιρίων που υπάγονται στην διάταξη διαφύλαξης μνημείων. Εφαρμόζεται σε ορυκτά υποστρώματα όπως τούβλα, σοβάδες κλπ. που έχουν προσδεθεί με τσιμέντο. Κατάλληλο για τη συντήρηση επιφανειών που έχουν επιστρωθεί με προϊόντα με βάση το πυριτικό άλας, την διασπορά ακρυλικής ή συνθετικής ρητίνης. Επίσης κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ υψηλή υδατμοδιαπερατότητα
- Αδιάβροχο
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Όψη όμοια των ορυκτών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών
- Δεν απαιτεί καθορισμένα πυριτικά υποστρώματα
- Εξαιρετική διατήρηση των αποχρώσεων
- Δεν σαπωνοποιείται

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και επιλεγμένες ανεξίτηλες αποχρώσεις από τη βεντάλια Sigmafacade Siloxan/ Chromatic με το σύστημα χρωματισμού της Sigma CMS 2010 / Absolu.
- Ορυκτό Ματ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1,7 kg/ltr
- Στερεά : περ. 54% σε όγκο
- Στεγνό προς τη σκόνη : περ. 2 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 6 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Συντελεστής υδατοαποθηκικότητας : $W = 0,05 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2})$
- Συντελεστής υδατμοδιαπερατότητας : $Sd_{118} \text{ H}_2\text{O} = 0,018 \text{ m}$

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική



Sigma Siloxan Topcoat Matt



6-8 m²/lt

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκληρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι 5°C – 30°C και η μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου.

Σημείωση:

Μην εφαρμόζεται το Sigma Siloxan Topcoat σε παγετό, υψηλή υγρασία, βροχή, κατά τη διάρκεια έντονων ανέμων και υψηλής έκθεσης στον ήλιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά με απομάκρυνση όλων των σαθρών και ξένων υπολειμμάτων και να είναι πλήρως στεγνή και σταθερή, η περιεκτικότητα της σε υγρασία μέχρι 4%. Εφαρμόζοντας τελική επίστρωση σε μία όχι πλήρως σταθερή και στεγνή επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό της επίστρωσης (και λόγω της επίδρασης του ασβέστη) και στη χειρότερη περίπτωση στην αποσύνθεση του ξηρού φιλμ της επίστρωσης.

Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης σφραγιστικών υλικών (σφράγιση των αρμών ή ρωγμών), σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα ακρυλικό σφραγιστικό χωρίς πλαστικοποιητή. Υπάρχει κίνδυνος μετανάστευσης των συγκολλητικών συστατικών- πλαστικοποιητών στην επιφάνεια.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εφαρμογή σε νέα ομαλά απορροφητική ορυκτή επιφάνεια

Καθαρίστε καλά

Εφαρμόστε μια πρώτη επίστρωση με **Sigma Siloxan Fix**

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigma Siloxan Topcoat Matt**

Εφαρμογή σε πολύ απορροφητικές και/ή σαθρές επιφάνειες

Καθαρίστε καλά

Εφαρμόστε μια πρώτη επίστρωση με **Sigma Siloxan Synfix**

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigma Siloxan Topcoat Matt**

Προϋπάρχουσες επιστρώσεις με βάση την διασπορά ακρυλικής ή συνθετικής ρητίνης

Καθαρίστε καλά

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigma Siloxan Topcoat Matt**. Η πρώτη επίστρωση να αραιωθεί με νερό 5-10%

Συντήρηση του συστήματος Sigma Siloxan Topcoat

Καθαρίστε καλά

Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigma Siloxan Topcoat Matt**



Sigma Siloxan Topcoat Matt



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εργαλεία

Πινέλο / ρολό (μακριά τρίχα)

Αραίωση

Μόνο για την πρώτη επίστρωση συνιστάται αραίωση 5-10% με νερό

Καθαρισμός εργαλείων

Με νερό αμέσως μετά τη χρήση

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUDDLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

