

LUSO D'ORO



Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ανάμειξης με το διάφανο, διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι DECOLUX, δημιουργώντας ιριδισμούς και ανταύγειες στις επιφάνειες εφαρμογής τους. Εφαρμόζεται και με επίταση του υλικού σε νωπή τσιμεντοειδή επιφάνεια, στην οποία αποδίδει μοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτερης αισθητικής, την αναδεικνύει και προβάλλει με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτροπίας μοναδικής ομορφιάς που εντάσσονται διακριτικά σε κάθε χώρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το LUSO D'ORO εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα στα οποία υπάρχει 'απαίτηση' για δημιουργία τεχνοτροπίας αυτού του τύπου. Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου, στην οποία και προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέ-

λειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με επίταση σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Η ανάμειξη μίας συσκευασίας LUSO D'ORO των 70ml σε 750ml DECOLUX και η εφαρμογή δύο επιστρώσεων σε κεραμικές γλάστρες, κεραμικά διακοσμητικά τουβλάκια, τσιμεντένιες ζαρντινιέρες και τσιμεντοειδή αγάλματα, μεταμορφώνει ολοκληρωτικά την όψη και την αξία τους, προσφέροντας λαμπερή μεταλλική όψη.

Νέες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, στοκάρονται με STUCOFIX-P και ασταρώνονται με AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK. Ακολουθούν δύο επιστρώσεις DECOLUX με την προσθήκη ενός φιαλιδίου των 70ml LUSO D'ORO.

Σε παλιές βαμμένες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, εάν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές στις ενώσεις τους, αποκαθίστανται με ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ της DUROSTICK, ασταρώνονται και βάφονται όπως προηγούμενα. Και στις δύο περιπτώσεις οι γυψοσανίδες αναβαθμίζονται αισθητικά και αποτελούν μία οικονομική διακοσμητική πρόταση με ευκολία εφαρμογής και παράλληλης στεγάνω-

LUSSO D'ORO



Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

σής τους. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμησης για επιφάνειες επενδυμένες με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK.

Κολακεύει και αναδεικνύει επιφάνειες διακοσμημένες με στόκους τεχνοτροπίας τσιμεντοειδούς βάσης, όπως το MATIZ Stucco Decorativo, καθώς επίσης και σε μορφή πάστας, όπως το STUCCO VIVERE της DUROSTICK, δημιουργώντας 'πατίνες' με αντικέ όψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εφαρμογή της πούδρας απευθείας στην επιφάνεια (επίπαση)

Η επιφάνεια εφαρμογής, κατασκευασμένη από τσιμεντοειδούς βάσης υλικό καθώς και με στόκο τεχνοτροπίας σε μόρφη πάστας STUCCO VIVERE, θα πρέπει να είναι νωπή. Η εφαρμογή γίνεται με χρήση της ίδιας της συσκευασίας του προϊόντος. Πιέζουμε ελαφρά το φιαλίδιο, επιτρέποντας τη διασπορά όσης ποσότητας χρειάζεται στην επιφάνεια που θέλουμε να τεχνοτροπήσουμε. Ελάχιστη ποσότητα είναι ικανή για τη δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος. Η επιφάνεια πρέπει να αφεθεί έως ότου στεγνώσει εντελώς και γίνει βαθιά (για δάπεδα). Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε σε στεγνή επιφάνεια, για τη μακροβιότητα της απόχρωσης, βερνίκι προστασίας βάσης διαλύτου. Ενδεικτικά αναφέρεται το βερνίκι VISTA για ματ όψη, το DECOLUX για γυαλιστερή όψη, το DECOFIN EPOXY SF (εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών) και το DECOFIN POLYURETHANE (πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών).

2. Εφαρμογή της πούδρας ως πρόσθετο στο διάφανο βερνίκι διαλύτου DECOLUX

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να δεχθεί την κατάλληλη προεργασία που είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση βερνικιού σε αυτήν. Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερνίκι μετά την πάροδο 15 ημερών. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες από σκόνες. Αδειάζουμε το φιαλίδιο LUSSO D'ORO σε 750ml DECOLUX, αναδεύοντας επιμελώς για 2-3 λεπτά για να επιτύχουμε ομοιόμορφη κατανομή του στη μάζα του βερνικιού. Αφήνουμε να 'ηρεμήσει' για 1-2 λεπτά και επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 2 λεπτά,

έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως. Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις, με διαφορά 3ών-4άρων ωρών, με ρολό μοχέρ ριπολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές επιφάνειες. Σε περίπτωση δημιουργίας πατίνας η εφαρμογή γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, ταμποναριστά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πούδρες τεχνοτροπίας LUSSO D'ORO δεν διασπείρονται σε βερνίκια βάσεως νερού, οπότε και δεν προτείνεται η ανάμειξή τους σε αυτά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί τεχνοτροπία, αναδεικνύεται η τελική όψη της κάθε διακοσμητικής απόφασης στα σημεία που έχει γίνει εφαρμογή με επίπαση. Αντίθετα, η διασπορά του LUSSO D'ORO στο DECOLUX, προσφέρει ένα ομογενοποιημένο στο σύνολό του έγχρωμο αποτέλεσμα.
- Κατά την ανάμειξη του LUSSO D'ORO με το DECOLUX, συνιστάται να επαναλαμβάνεται η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια.
- Σε κάθετες επιφάνειες (τοιχούς), βάλτε στο ρόλο ή το πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουργούνται 'τρεξίματα'.
- Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς σταγανωτικού D-9 της DUROSTICK.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι. Ο καθαρισμός των εργαλείων όταν εργαζόμαστε με τα βερνίκια διαλύτου, γίνεται με το διαλυτικό που προτείνεται για το αντίστοιχο βερνίκι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- **Για επίπαση**
Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής.
- **Ως πρόσθετο**
Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, στις

LUSSO D'ORO



Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας

κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, έως πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 φιαλίδια των 70ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Σκόνη-Χρυσό, Ασημί, Χαλκός
Ειδικό βάρος χρυσού-χαλκού	0,95±0,05kg/lit
Ειδικό βάρος ασημένιου	0,15±0,05kg/lit

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.