

Sigma Rissgrund 5 in 1



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Sigma Rissgrund 5 in 1, γενικό ειδικό υπόστρωμα / αστάρι για την κάλυψη ρωγμών, για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδικό υπόστρωμα με χρωστική (λευκό), διαλυόμενο σε νερό, για επανοργανοποιητικές πρώτες ή ενδιάμεσες επιστρώσεις, με μεγάλη πρόσφυση, για κάλυψη ρωγμών, θωράκιση ινών και ομογενοποίηση της επιφανειακής δομής (διορθωτικό σοβάδων). Ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες υποδοχής επιστρώσεων, όπως π.χ. παλιά χρώματα διασποράς και ελαστικά χρώματα, σοβάδες από πυριτικά, σιλικόνη ρητίνης, συνθετική ρητίνη, μπετόν, ορυκτοί σοβάδες, συστήματα WDV [συστήματα σύνδεσης θερμικής μόνωσης], εκτός από MG PI, κτλ. Μπορεί να επικαλυφθεί με όλες τις επιστρώσεις πρόσφυσης με βάση πυριτίου, σιλικόνης ρητίνης και συνθετικής ρητίνης της SIGMA

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη πρόσφυση
- Ιδανική στοιβάδα πρόσφυσης για όλα τα ελαστικά υποστρώματα
- Θωράκιση με μικροίνες
- Εξαιρετική κάλυψη ρωγμών (Κατηγορία A1 σύμφ. με το πρότυπο DIN EN 1062 - 7)
- Η ιδανική εναλλακτική για ελαστικά συστήματα από φυσικής και κατασκευαστικής άποψης
- Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών
- Ομογενοποιεί τη δομή της επιφάνειας
- Πολύ καλή πλήρωση
- Καλή κάλυψη
- Πολύ εύκολη επεξεργασία
- Υδατοδιαλυτό
- Μπορεί να επιστρωθεί με χρώματα ακρυλικής διασποράς, σιλικόνης ρητίνης και πυριτικά χρώματα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και ανοιχτές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Sigma CMS 2010/ Absolu.
- Mat

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1,50gr/ltr
- Επαναβαφή μετά από : περ. 24 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



Sigma Rissgrund 5 in 1



- Συντελεστής υδατοαποθητικότητα : $w = < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \text{ h}^{1/2})$, αντιστοιχεί στην Κατηγορία διαπερατότητας 3, χαμηλή διαπερατότητα σύμφωνα με το DIN EN 1062 - 3
- Συντελεστής υδρατμοδιαπερατότητας : $S_d \text{ H}_2\text{O} = < 0,14 \text{ m}$, αντιστοιχεί στην κατηγορία 1, υψηλή διάχυση υδρατμών, σύμφωνα με το DIN EN ISO 7783

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική

Περίπου 400 gr/m² σε λείες επιφάνειες, έως και περίπου 800 gr/m² σε επιφάνειες με δομή που απαιτούν εξομάλυνση

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκληρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα και καθαρή, χωρίς βρωμιές και άλλες ουσίες. Ελέγξτε την αντοχή της επιφάνειας και των παλαιών επιστρώσεων. Μην απομακρύνετε ολόκληρες τις ανθεκτικές επιστρώσεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή, καθαρή και να μην περιέχει διαχωριστικές ουσίες. Ελέγξτε την αντοχή της επιφάνειας και των υπαρχουσών επιστρώσεων. Αφαιρέστε πλήρως σαθρές και χαλαρές προϋπάρχουσες επιστρώσεις.

Αντιμετωπίστε την προσβολή από μικροοργανισμούς με Sigma Fungisol. Αντιμετωπίστε μεγαλύτερες ζημιές, αυλακώσεις, έντονη τραχύτητα, κτλ., με στόκο σπατουλαρίσματος προσόψεων Sigma Fassadenspachtel και τις μικρότερες ζημιές, αυλακώσεις, περιορισμένη τραχύτητα, κτλ., με στόκο Sigma Putzfuller (μετά την εφαρμογή του υποστρώματος). Διευρύνετε μεγαλύτερες σχισμές σε σχήμα σφηνοειδές με ένα κατάλληλο εργαλείο. Μετά καθαρίστε τα άκρα, αφαιρέστε τα χαλαρά τμήματα, ξεσκονίστε και ασταρώστε την επιφάνεια με αστάρι Sigma Fix Universal ή Sigma Unigrund.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπόστρωμα: Αναλόγως της επιφάνειας, με συνδετικό αστάρι SigmaFix Universal ή με Sigma Unigrund

Ενδιάμεση επίστρωση: 1 με 2 φορές με Sigma Rissgrund 5 in 1

Τελική επίστρωση: Με όλα τα χρώματα προσόψεων της Sigma (ακρυλικά, σιλικονούχα, υδρύνου)



Sigma Rissgrund 5 in 1



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πινέλο/ρολό

Αδιάλυτο έως και 5% διαλυμένο με νερό (ανάλογα το μέγεθος των τριχοειδών)

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Διαλύτης καθαρισμού

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση καταπόνησης λόγω προσβολής από μύκητες, φύκια, βρύα και βακτηρίδια συνιστάται να χρησιμοποιηθεί **Sigma Rissgrund 5 in 1**, ενισχυόμενο με το μυκητοκτόνο και αντιβακτηριδιακό **Sigma A + F**. Για την επανοργανοποίηση απαιτούνται δυο στρώσεις με **Sigma Rissgrund 5 in 1**. Η ιδανική ομογενοποίηση της επιφάνειας και η πλήρωση ρωγμών επιτυγχάνεται με πινέλο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUDDLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

