

Τεχνικό φυλλάδιο

Lazuran Aqua Parquet Varnish Gloss



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο βερνίκι πατωμάτων νερού με βάση τη ρητίνη ακρυλικής ουρεθάνης.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για προστασία και διακόσμηση ξύλινων δαπέδων (παρκέ) ελαφριάς και μεσαίας χρήσης. Είναι επίσης κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικό στα οικιακά καθαριστικά.
- Πολύ καλή αντοχή στις καταπονήσεις.
- Δεν περιέχει αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
- Παρέχει μία λεία και υψηλής αισθητικής επιφάνεια

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Διάφανο
- Γυαλιστερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	MSZ ISO 2811-1:2001	1.01-1.05 g/cm ³	
Στερεά κατά όγκο	MSZ EN ISO3251:2003	36 - 39 %	
Γυαλάδα στις 20 °	MSZ EN ISO 2813:2000	71	Υψηλής στιλπνότητας
Γυαλάδα στις 60 °	MSZ EN ISO 2813:2000	83	Υψηλής στιλπνότητας
Γυαλάδα στις 85 °	MSZ EN ISO 2813:2000	99	Υψηλής στιλπνότητας
Σκληρότητα	MSZ EN ISO1522:2000	36	24 ώρες μετά την εφαρμογή
Στεγνό στη επαφή	DIN EN ISO 1517	1 ώρα	
Επαναβαφή	DIN EN ISO 1517	2 ώρες	

-Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική
10 m²/l

Σελίδα 1/3



We protect and beautify the world™



Τεχνικό φυλλάδιο

Lazuran Aqua Parquet Varnish Gloss



Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η απορροφητικότητα του ξύλου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, της επιφάνειας και του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C έως +25°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Μέγιστη σχετική υγρασία 60%. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι ιδανικά 5%

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Παλαιές επιστρωμένες επιφάνειες

Τρίψτε το παλαιό παρκέ, στη συνέχεια αποχαρτάρεται με ψιλό γυαλόχαρτο, ξεσκονίστε και εφαρμόστε το **Lazuran Aqua Parquet Varnish** σε 2-3 επιστρώσεις. Αποχαρτάρετε ελαφρά μεταξύ των επιστρώσεων.

Νέες μη επιστρωμένες επιφάνειες από μαλακή ξυλεία

Εφαρμόστε το **Lazuran Aqua Parquet Varnish** απευθείας μετά το αποχαρτάρισμα και το ξεσκόνισμα σε 2-3 επιστρώσεις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο αποχρωματισμού της επιφάνειας λόγω των ρητινών του ξύλου συνιστάται πρώτα η εφαρμογή του **Lazuran Wood Parquet Primer**. Αποχαρτάρετε ελαφρά μεταξύ των επιστρώσεων για καλύτερο αποτέλεσμα.

Νέες μη επιστρωμένες επιφάνειες από σκληρή ξυλεία

Εφαρμόστε το **Lazuran Wood Parquet Primer** μετά το αποχαρτάρισμα και το ξεσκόνισμα και τελειώστε με 2-3 επιστρώσεις με το **Lazuran Aqua Parquet Varnish**. Αποχαρτάρετε ελαφρά μεταξύ των επιστρώσεων για καλύτερο αποτέλεσμα.

Επιφάνειες από τροπική ξυλεία

Πριν την εφαρμογή του **Lazuran Wood Parquet Primer** και του **Lazuran Aqua Parquet Varnish** επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της ξυλείας σχετικά με την επεξεργασία που απαιτείται. Συνιστάται πάντοτε να εφαρμόζετε δοκιμαστικά σε μία μικρή επιφάνεια. Ορίστε το σύστημα βαφής και εφαρμόστε ακολούθως σε όλη την επιφάνεια.

Σημείωση

Τα παραπάνω συστήματα εφαρμογής και επεξεργασίας συνιστώνται λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, ωστόσο οι εφαρμοστές θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες συνθήκες και να εξετάζουν τις επιφάνειες πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό για βερνίκια παρκέ.
Αναδεύστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Σελίδα 2/3



We protect and beautify the world™



by PPG

Τεχνικό φυλλάδιο

Lazuran Aqua Parquet Varnish Gloss



Αραίωση

Το **Lazuran Aqua Parquet Varnish** δεν χρειάζεται αραίωση, είναι έτοιμο προς χρήση. Αν κρίνετε ότι πρέπει να αραιωθεί αυτό να γίνει με νερό και κατά μέγιστο 3%

Διαλύτης καθαρισμού

Με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Αναδεύστε ή ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση. Μη καλά ομογενοποιημένο προϊόν θα έχει επίπτωση στην ομοιομορφία της στιλπνότητας της επιφάνειας. Κρατήστε την σχετική υγρασία του χώρου τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής όσο και κατά τη διάρκεια της ξήρανσης στα απαιτούμενα όρια.

Ξεσκονίστε την επιφάνεια επιμελώς πριν την εφαρμογή και προστατέψτε την φρεσκοβαμμένη επιφάνεια από τη σκόνη.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σελίδα 3/3



We protect and beautify the world™

