



ECO ACRYLIC

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

Κορυφαίας ποιότητας, οικολογικό,
100% ακρυλικό χρώμα



Σελίδες: 3

111001.03.2018



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, οικολογικό ακρυλικό χρώμα με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, κατάλληλο για την βαφή όλων των τύπων εξωτερικών επιφανειών και ειδικά εμφανών μπετόν. Αποτελεί την ιδανική λύση για τον επαγγελματία χρήστη που επιθυμεί ευκολία στη δουλειά του και εγγυημένο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με μια καλή τιμή.

Σκοπός Χρήσης

Βαφή εξωτερικών επιφανειών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Ευκολία στην εφαρμογή
- > Καλή πρόσφυση (ISO 4624)
- > Υψηλή καλυπτικότητα.
- > Υψηλή απόδοση.
- > Ματ φινίρισμα.
- > Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- > Χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα (EN 1062-3)
- > Μεγάλη αντοχή στην κιμωλία (ISO 4628-6:2007)
- > Μεγάλη αντοχή στα αλκάλια (ISO 2812-4:2007)
- > Μειωμένη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- > Μειωμένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
- > Πληροί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του συστήματος οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αρ. Μητρώου EL/044/001).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling. Επιλέγοντας αποχρώσεις από το χρωματολόγιο Exterior της Berling, εξασφαλίζετε αποχρώσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0,75L, 3L, 9L

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση : 9 -11m²/lt, για τελειωμένη επιφάνεια και αδιαφάνεια 98% (ISO 6504/1)

Συσκευασία:
0,75L, 3L, 9L



Βάσεις:
—



Απόδοση:
9-11m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολίδο
ή πινέλο



Αναδέστε καλά
πριν τη χρήση



Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλαιές και νέες εξωτερικές επιφάνειες. / Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Νέες επιφάνειες

ΣΤΑΔΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Προετοιμασία	Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες συνιστάται αρχικά το σπατουλίσμα του τοίχου με Στόκο Σπατουλίσματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.	2 επιστρώσεις.
Αστάρι	Ασταρώστε με αστάρι εξωτερικής χρήσης (όπως Fixateur, Super Primer, Αστάρι Ακρυλικό, Αστάρι Ακρυλικού Λευκό της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.	2 επιστρώσεις.
Τελική επίστρωση	Eco Acrylic	2 επιστρώσεις

Συσκευασία:
0,75L, 3L, 9L



Βάσεις:



Απόδοση:
9-11m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιό
ή πινέλο



Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

ΣΤΑΔΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Προετοιμασία	Σε ήδη βαμμένες αλτή υγείας χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με σιλικόχαρτο, στοκάρισμα όπου απαιτείται, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.	2 επιστρώσεις.
Αστάρι	Για παλαιές υγείας επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρισμα. Για ήδη βαμμένες αλτή σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε, ασταρώστε με αστάρι εξωτερικής χρήσης (όπως Fixateur, Super Primer, Αστάρι Ακρυλικό, Αστάρι Ακρυλικού Λευκό της Berling). Για βαμμένες επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί κιμωλίαση, σταθεροποιήστε με αστάρι διαλύτη Fixateur της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Σε περίπτωση επιφανειών με αλκαλικά άλατα χρησιμοποιήστε αστάρι διαλύτου Super Primer της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.	1 επίστρωση.
Τελική επίστρωση	Eco Acrylic	2 επιστρώσεις

Αναδέστε καλά
πριν τη χρήση



Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10-35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλίσματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολιό μετά από την κατάλληλη αραίωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1,63 ± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	115-130 K.U., 25°C
pH	7,7-8,7
Απόδοση	9-11m ² /lt, για τελειωμένη επιφάνεια και αδιαφάνεια 98% (ISO 6504/1)
Χρωστικά	Διοξείδιο του Τιτανίου
Βαθμός στιλπνότητας	<4 units σε γωνία 60°
Συντελεστής υδατοαπορρόφησης	w <0,1kg/m ² V 24h(EN 1062-3). Κατατάσσεται στην Low Class III βάσει της κατάταξης του EN 1062-1
Συνολική ηλιακή ανακλαστικότητα:	89 % (ASTM G 173-03)
Στέγνωμα	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 4- 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Διαλύτης	Νερό
Αραίωση	10- 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής
Δύναμη αποκόλλησης	2,5Mpa (ISO 4624)

Συνολική ηλιακή ανακλαστικότητα: 89 % (ASTM G 173-03)

Συσκευασία:
0,75L, 3L, 9L



Βάσεις:



Απόδοση:
9-11m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολίδο
ή πινέλο



Αναδέστε καλά
πριν τη χρήση



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lt,ΜέγιστοΠ.Ο.Ε.=25gr/l(έτοιμο προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεσή του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά τα δοχεία.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίψετε τα εκκλύσματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ειδήχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!