

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

C100 OVER

Ματ-σατινέ φινίρισμα για την αναπαραγωγή του εφέ «τσιμέντου»

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση

ειδικό βάρος: 1.010 ± 30 gr/LT στους 20°C

πυκνότητα : 3000 cps

απόδοση: 4-5 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής)
το προϊόν αναπαράγει όλες τις αποχρώσεις του τσιμέντου

Οψη

Χρώματα: Χρωματολόγιο εντύπου

Συσκευασία: LT. 1 - LT. 2,5

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C


επαναβαφή: 5-6 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποκτά την πλήρη ανθεκτικότητα του μετά από 28 ημέρες. Μόλις το προϊόν σκληρύνει τελείως, αναπτύσσεται ένα διαπνέον φιλμ το οποίο προσφέρει καλή αντοχή σε χτυπήματα και φυσιολογική τριβή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ	UNI EN 13501-1	Κατηγορία A1 (ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟ)	EN 13501-1  FIREPROOF
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE 
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	FORMALDEIDE FREE 
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6,4g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Α/λ	VOC LOW 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή και απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες. Αφαιρέστε παλαιές βαφές που δεν έχουν καλή πρόσφυση ή είναι αποσαθρωμένες και πλύνετε καλά την επιφάνεια. Στην συνέχεια, στοκάρετε, όπου χρειάζεται, για να έχετε ένα ομοιόμορφο υπόστρωμα. Μετά το στέγνωμα, τρίψτε με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε ένα κατάλληλο αστάρι προετοιμασίας. Κατόπιν, προχωρήστε στην εφαρμογή του PRIMER 1200 είτε με Ρολό μοχέρ ή με Πινέλο ή με πιστόλι βαφής. Μετά από 6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το METEORE 10 και ολοκληρώστε με το C100 OVER.

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Εργαλεία εφαρμογής: με ανοξείδωτη σπάτουλα, πλαστική σπάτουλα, ρολό

Στρώσεις: μια στρώση

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφήστε το METEORE 10 να στεγνώσει για 24 ώρες στους 20°C και στην συνέχεια διακοσμήστε με το «Finish-φινίρισμα» C100 OVER. Για να τονίσει τις αρθρώσεις και να δώσει ένα αποτέλεσμα που αντανάκλα την υφή των

μορφών του τσιμέντου, χρησιμοποιήστε το ειδικό στυλό VALPAINT PIXEL και στη συνέχεια ολοκληρώστε την επιφάνεια σας με το προϊόν C100 OVER. Μόλις η στρώση του C100 OVER έχει στεγνώσει - αν επιθυμείτε - μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το ανεξίτηλο στυλό PIXEL PEN, για να τονίσετε τις αρθρώσεις και το εφέ του τσιμέντου.

1. Πατητό τσιμέντο.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, μην αραιώνετε ούτε το METEORE 10 αλλά ούτε και το C100 OVER. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 1 - 1,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 4-5 m² για μία στρώση.

2. Εφέ Vintage τσιμέντου.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, μην αραιώνετε ούτε το METEORE 10 αλλά ούτε και το C100 OVER. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 1 - 1,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 4-5 m² για μία στρώση.

3. Μεγάλες πλάκες τσιμέντου.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, μην αραιώνετε ούτε το METEORE 10 αλλά ούτε και το C100 OVER. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 1 - 1,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 4-5 m² για μία στρώση.

4. Λείο τσιμέντο.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, μην αραιώνετε ούτε το METEORE 10. Το C100 OVER να αραιώνεται 10% με νερό. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 1 - 1,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 4-5 m² για μία στρώση.

5. Άγριο τσιμέντο εδάφους.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, μην αραιώνετε ούτε το METEORE 10 αλλά ούτε και το C100 OVER. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 1 - 1,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 4-5 m² για μία στρώση.

6. Παλαιό τρυπητό τσιμέντο.

Αραίωση: για να αποκτήσετε αυτό το εφέ, αραιώστε το METEORE 10 με 100ml νερού ανά λίτρο προϊόντος. Αραιώστε το C100 OVER 10% με νερό. **Απόδοση:** METEORE 10, περίπου 1 λίτρο ανά 2 - 2,5m², μια στρώση πάνω σε λεία επιφάνεια. C100 OVER, περίπου 1 λίτρο ανά 3-3,5 m² για μία στρώση.

ΣΗΜ.: Πριν προχωρήσετε, προτείνεται να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο του προϊόντος για το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από + 10 ° C και + 30 ° C.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι ερμητικά κλειστή, ακόμη και μετά τη χρήση να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ + 10 ° C και + 30 ° C.

Διάρκεια ζωής: περίπου δύο χρόνια , εάν είναι καλά σφραγισμένο και χωρίς να έχει ανοιχθεί και χρωματιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το COVER 100 είναι ένα προϊόν που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Συνεπώς, συνιστάται ότι κάθε εργασία να αρχίζει και να ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές στην επίδραση και το χρώμα. Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τον κατάλογο και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων μέχρι και 20% - 30%. Είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει μια μικρή δοκιμή πριν την έναρξη των εργασιών.

Σημ.: Να γίνεται καλή ανάμιξη (με το χέρι) πριν την εφαρμογή. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00262 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 3 - Ιούνιος 2019