

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

METEORE 12

Είναι ένα φυσικό, με βάση το νερό δομικό επίχρισμα, για εσωτερικούς χώρους, ιδανικό για την αναπαραγωγή του εφέ «πατητής τσιμεντοκονίας» σε δάπεδα και τοίχους.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1.820 ± 30 gr/LT στους 20°C

πυκνότητα: 55000cps

απόδοση: ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΠΤΗ ΣΤΡΩΣΗ: 2-2,5m² / lt μια στρώση

σε λεία επιφάνεια. (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής).

ΣΤΡΩΣΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1-1,5m² / lt μια στρώση

σε λεία επιφάνεια. (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής).

Οψη

ματ-σατινέ όψη γαι το εφέ «πατητής τσιμεντοκονίας»

Χρώματα:

Χρωματολόγιο εντύπου

Συσκευασία:

LT. 4 - LT. 12,0

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά: 8 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 12 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προϊόν επίστρωσης με υψηλό βαθμό πρόσφυσης, ακόμη και σε ομαλές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια ή πλακίδια τσιμέντου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ / ΤΕΣΤ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ	UNI EN 1542	>2,2N/mm ²	UNI EN 1542  ADHESION
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE 
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	FORMALDEIDE FREE 
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6,6g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Α/λ	VOC LOW 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Σε σταθερό υπόστρωμα κεραμικών πλακιδίων ή σε στερεά, στεγνά υποστρώματα τσιμέντου χωρίς υγρασία, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί και να πλυθεί καλά αφαιρώντας σκόνη, λάδια, σαπούνι και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του χρώματος.

Για τους αρμούς μεταξύ των πλακιδίων ή σε περίπτωση ρωγμών ή οπών, χρησιμοποιήστε το γεμιστικό στόκο STUCCO SL20 πριν εφαρμόσετε το METEORE 12.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα δάπεδα με επιφανειακή ή αναδιόμβνη υγρασία από 3% έως 15%, το επικαλυπτικό επίχρισμα δύο συστατικών RASANTE DDS πρέπει να εφαρμόζεται ως φράγμα υγρασίας. Πρέπει να καταλυθεί με το B60, κατόπιν να αναμιχθεί καλά με σπάτουλα ή με μηχανικό εργαλείο.

Το RASANTE DDS πρέπει να εφαρμόζετε μέσα σε 40'-50' λεπτά χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη PV 43 σε καθαρή και απολιπανθείσα επιφάνεια που έχει στεγνώσει καλά (για παράδειγμα με βιομηχανικό θερμαντήρα), έτσι ώστε το προϊόν να κολλάει τέλεια. Αυτό θα αποτρέψει τυχόν αποσυνδέσεις λόγω υγρασίας.

Μετά από 24 ώρες στους 20 ° C, εάν οι αρμοί δεν έχουν πλήρως καλυφθεί ή εάν υπάρχουν κάποιες οπές, χρησιμοποιήστε τον γεμιστικό στόκο STUCCO SL20 πριν εφαρμόσετε το METEORE 12.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Εργαλεία εφαρμογής: με ανοξείδωτη σπάτουλα

Στρώσεις: 2 στρώσεις (Αρχική λεπτή στρώση και στρώση φινιρίσματος).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μετά από 8 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε το METEORE 12 σε ολόκληρη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43. Στη συνέχεια, ενώ το προϊόν είναι ακόμη υγρό, γρατσουνίστε την επιφάνεια με το εργαλείο PV 105 για να δημιουργήσετε ακανόνιστες και κυματιστές αυλακώσεις από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Μετά από 30 - 40 λεπτά στους 20°C, ψεκάστε τον τοίχο με νερό ακολουθώντας τις γραμές που δημιουργήθηκαν όταν εφαρμόστηκε το METEORE 12. Αυτή η διαδικασία θα διευκολύνει τη διαδικασία εξομάλυνσης του METEORE 12 με τη ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43.

Είναι εξίσου σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες στους 20°C - μετά την εφαρμογή του METEORE 12 - πριν τρίψετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 220, για να έχετε μια ομαλή και ομοιόμορφη επιφάνεια και να αποφύγετε τυχόν σβώλους, αυλακώσεις και ραγάδες. Μετά από 12 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη 2^η στρώση φινιρίσματος του METEORE 12 επιτυγχάνοντας το εφέ «πατητής τσιμεντοκονίας».

ΣΗΜ.: Πριν προχωρήσετε, προτείνεται να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο του προϊόντος για το αποτέλεσμα που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από + 5 ° C και + 30 ° C.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι ερμητικά κλειστή, ακόμη και μετά τη χρήση να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C.

Διάρκεια ζωής: περίπου δύο χρόνια , εάν είναι καλά σφραγισμένο και χωρίς να έχει ανοιχθεί ή χρωματιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το METEORE 12 είναι ένα προϊόν που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Συνεπώς, συνιστάται ότι κάθε εργασία να αρχίζει και να ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές στην επίδραση και το χρώμα. Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τον κατάλογο και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων μέχρι και 20% - 30%. Είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει μια μικρή δοκιμή πριν την έναρξη των εργασιών.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00271 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 5 - Νοέμβριος 2019