

CERAMIDE SMALTO EPOSSIDICO

Κωδικός φύλλου δεδομένων 021013-021014-021015-GR

Εκδοση.03 της 1.07.2009 Σελίδα 1 από 3

Όνομα	Ceramide Smalto Epossidico bicomponente all'acqua.
Περιγραφή	Γυαλιστερή βαφή με βάση εποξειδική ρητίνη, δύο στοιχείων, για βάψιμο τσιμεντένιων δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπών επιφανειών.
Κύρια χαρακτηριστικά	- Γυαλιστερό - Ανθεκτικό στην τριβή - Ανθεκτικό στα απλά απορρυπαντικά και στα διαλύματα του νοικοκυριού
Ταξινόμηση (UNI 8681)	A2. C1.C.O.DA Δύο στοιχείων, με οξειδωτική χημική σκλήρυνση, γυαλιστερό αστάρι διαλυμένο σε νερό.
Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/EC)	Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για δάπεδα. Ευρωπαϊκό όριο για το CERAMIDE (κατ. A/ι): 140 g/L (2010). Το CERAMIDE (A+B) περιέχει κατά μέγιστο 140 g/L ΠΟΕ.
Προετοιμασία επιφάνειας	<u>Καινούριο πάτωμα:</u> μετά τη σκλήρυνση του τσιμέντου (μετά από ένα μήνα), βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επικολημένες ουσίες (κεριά, σιλικόνες) που μπορούν να εμποδίσουν την πλήρη απορρόφηση του βερνικιού. Το πάτωμα πρέπει να είναι απομονωμένο και δεν πρέπει να υπάρχει τριχοειδής υγρασία. Βάλτε στην επιφάνεια 1-2% υδροχλωρικού οξέος και αφήστε το μέχρι να μη σχηματίζονται φυσαλίδες αερίου, κατόπιν ξεπλύνετε. Εάν κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πεχαμετρικό χαρτί για να ελέγξετε την οξύτητα της επιφάνειας, μετά αφήστε τη να στεγνώσει. <u>Ήδη βαμμένο πάτωμα:</u> αφαιρέστε τα ξεφλουδισμένα μέρη μπογιάς, τρίψτε επιμελώς για να αgridέψετε την επιφάνεια ώστε να διευκολύνετε την απορρόφηση. Στοκάρτε τις ατέλειες με τσιμέντο. Ξεπλύνετε με νερό και απορρυπαντικά αφαιρώντας τη βρωμιά και τα λάδια. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει. <u>Κατεστραμμένο πάτωμα:</u> εάν το πάτωμα έχει σημάδια σπασίματος ή αποκολλημένων κομματιών, είναι απαραίτητο να τα απομακρύνετε και να τα επισκευάσετε με τσιμέντο. Απολυμάνετε επιμελώς με απορρυπαντικό και νερό. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Μπορείτε να προσθέσετε <i>ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO</i>, που αποτελείται από σφαιρίδια πολυουρεθάνης, για να αυξήσετε την τριβή του πατώματος. <u>Είδη υγιεινής, μπανιέρες, νιπτήρες από πορσελάνη:</u> αφαιρέστε τα ξεφλουδισμένα ή φθαρμένα μέρη, τρίψτε επιμελώς για να αgridέψετε την επιφάνεια ώστε να διευκολύνετε την απορρόφηση. Ξεπλύνετε με νερό και απορρυπαντικά αφαιρώντας τη βρωμιά και τα λάδια. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.

CERAMIDE SMALTO EPOSSIDICO

Κωδικός φύλλου δεδομένων 021013-
021014-021015-GR

Έκδοση.03 της 1.07.2009 Σελίδα 2 από 3

Κύκλος Εφαρμογής

Περάστε δύο στρώσεις με το χρώμα CERAMIDE. Για την 1^η στρώση είναι απαραίτητο να αραιώσετε με 5-10% νερό. Για την 2^η στρώση συνίσταται να μην ξεπεράσετε το 5% αραιώσης. Περάστε την 2^η στρώση μετά από 18 ώρες, αλλά μην υπερβείτε τις 72 ώρες από την 1^η.

Πρακτικές συμβουλές

Μόλις αναμίξετε το προϊόν με τον καταλύτη (A+B) περιμένετε μερικά λεπτά από την εφαρμογή. Όταν τελειώσετε, τα αραιωμένα προϊόντα δεν πρέπει να μπουν στο αρχικό δοχείο. Η επιφάνεια θα μπορεί να δοθεί σε χρήση μετά από 36-48 ώρες σε θερμοκρασία 20°C. Πλήρης σκλήρυνση που εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση και τα καλύτερα χαρακτηριστικά, επιτυγχάνεται σε περίπου 10-12 ημέρες στους 20°C. Ποικίλες αποχρώσεις προκύπτουν από συνδυασμό σπρέι, βούρτσας και ρολού. Έχετε υπ' όψη ότι αν και στις εξωτερικές εφαρμογές όλα τα εποξειδικά βερνίκια τείνουν να χάσουν τη λάμψη τους, οι προστατευτικές ιδιότητές τους παραμένουν αναλλοίωτες.

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και να μην έχει σκόνη, λάδια και άλλες λιπαντικές ουσίες.

Θερμοκρασία δωματίου: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +35°C. Σχετική υγρασία: μικρότερη του 75%. Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +35°C.

Δεδομένα Ασφάλειας

- Διατηρήστε το δοχείο καλά κλεισμένο
- Φυλάξτε το σε δροσερό μέρος μακριά από εστίες θερμότητας
- Δεν απαιτείται ετικετοκόλληση των κινδύνων
- Οδηγίες χρήσης για τον καταναλωτή περιλαμβάνονται στο Φύλλο Οδηγιών
- Άδεια δοχεία, ή δοχεία με υπολείμματα αποξηραμένου προϊόντος, πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προδιαγραφές και άλλες τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Βασικά δεδομένα στους 20°C και σε σχετική υγρασία 60%
Τελείωμα επικάλυψης και εφέ γυαλάδα		Γυαλιστερό Ελάχιστο 80
Πυκνότητα (g/ml)	MPL 007 (UNI 8910)	1,200-1,400 βερνίκι 1,010-1,100 σκληρυντικό
Ιξώδες	MPL 021 (ASTM D 2196)	3.000-5.000 βερνίκι Μέγιστο 250 σκληρυντικό
Υπολογισμένο ποσό εφαρμογής τετραγωνικά μέτρα/λίτρο	MPL 052 (ISO 7254)	10-12
Προτεινόμενο πάχος στεγνού στρώματος μη ανά πέρασμα	MPL 056 (ASTM D 1186)	50-60

CERAMIDE SMALTO EPOSSIDICO

Κωδικός φύλλου δεδομένων 021013-021014-021015-GR

Εκδοση.03 της 1.07.2009 Σελίδα 3 από 3

Προδιαγραφές και άλλες τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Βασικά δεδομένα στους 20°C και σε σχετική υγρασία 60%
Σημείο ανάφλεξης °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 61 (μη εύφλεκτο)
Περιεχόμενο σε στερεά Βάρος %	MPL 027 (UNI 8906)	50-70 συστατικό Α 30-50 συστατικό Β
Χρόνος ζωής δροσερό και ξηρό μέρος) (σε	MPL 064 (UNI 10154)	Τουλάχιστον 36 μήνες
Στεγνό χωρίς κολλώδη υφή ώρες	MPL 033	0,5-1
Στεγνό χωρίς υπόλειμμα στην αφή ώρες	MPL 033	2-5
Στεγνό ώρες	MPL 033	18-20
Στεγνό που μπορεί να να ξαναβαφτεί ώρες	MPL 037	18-72
Χρόνος ζωής σε δοχείο ώρες		Ελάχιστο 3
Κατάλληλο να πατηθεί ώρες		Μετά από 36-48
Κατάλληλο να πατηθεί από οχήματα μέρες		Μετά από 10-12
Εξωτερικά/εσωτερικά		Όχι/ναι
Χρώματα		Γκρι, πράσινο, κόκκινο, άσπρο, διάφανο
Συνδετικό υλικό		Εποξειδική ρητίνη
Σύνθεση		100 γραμμάρια βερνίκι & 19 γραμμάρια σκληρυντικό 80cc βερνίκι & 20cc σκληρυντικό
Καθαρισμός εργαλείων		Νερό και σαπούνι
Διαλύτης		Νερό
Όγκος % για εφαρμογή με ρολό	MPL 063	Πρώτο χέρι: 5-10% Δεύτερο χέρι: μέγιστο 5%
Όγκος % για εφαρμογή με βούρτσα	MPL 063	Πρώτο χέρι: 5-10% Δεύτερο χέρι: μέγιστο 5%
Όγκος % για εφαρμογή με σπρέι	MPL 063	Πρώτο χέρι: 10-20% Δεύτερο χέρι: μέγιστο 5-10%

Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην καλύτερη τεχνική και πρακτική γνώση που κατέχουμε. Καθώς όμως οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα προϊόντα είναι εκτός του άμεσου από εμάς ελέγχου, δεν παρέχουμε εγγύηση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των συμβουλών και των προτάσεων που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνίσταται να διεξαχθεί προκαταρκτικές δοκιμές και/ή να καλέσετε την τεχνική μας εξυπηρέτηση.



Via IV Novembre, 4
55016 Z.I. Porcari (Lucca)
Fax: 199 119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it