

Syntilor



PROTECTEUR MURS BRUTS SELF CLEAN®

Περισσότερο από ένα απλό απωθητικό νερού, το **Protecteur Murs Bruts** είναι μια ανόργανη ουσία. Η χημικά εξελιγμένη σύνθεση του με βάση ορυκτές ρητίνες, εμποτίζει και δημιουργεί οριστικούς χημικούς δεσμούς με όλα τα πορώδη ορυκτά υποστρώματα. Αυτή η αντίδραση καθιστά δυνατή την ενίσχυση της συνοχής του υλικού και την αύξηση της αντοχής του (**Mineralization**). Το προστατευτικό φυσικών κάθετων επιφανειών **Protecteur Murs Bruts**, προστατεύει αποτελεσματικά το υπόστρωμα από κλιματικές επιθέσεις (UV, κακές καιρικές συνθήκες, παγετό κλπ.) και περιορίζει τη διείσδυση των λεκέδων. Άχρωμο και χωρίς να σχηματίζει φιλμ, διατηρεί την αρχική εμφάνιση. Προϊόν Υδροόφοβο, που μετατρέπει την επιφάνεια εφαρμογής σε "αυτοκαθαριζόμενη" χάρη στο νερό της βροχής.

- Σκυρόδεμα, φυσική ή ανακατασκευασμένη πέτρα, τούβλα
- Για προσόψεις, χαμηλά τοιχώματα, κολόνες, επένδυση τοίχων κλπ.
- Ειδικά για εξωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Προκειμένου το προϊόν να είναι αποτελεσματικό, η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι πορώδης.
- Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πριν από την τελική εφαρμογή για να ελέγξετε την καλή διείσδυση του προϊόντος και την εμφάνιση μετά το στέγνωμα.
- Η επιφάνεια εφαρμογής δεν πρέπει να έχει προηγουμένως προστατευθεί με άλλο προϊόν (προϊόν αδιαβροχοποίησης, βερνίκι, βαφή...).
- Εφαρμογή σε ακατέργαστα υποστρώματα, καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από λεκέδες ή μικροοργανισμούς (μούχλα, βρύα, λειχήνες, μύκητες, άλγα). Σε χρωματισμένα υποστρώματα: εφαρμόστε το κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας για να αφαιρέσετε τους λεκέδες ή παλαιά χρώματα.
- Σε νέες επιφάνειες τσιμεντοκονίας, πεζοδρομίων ή μπετό: αφήστε να στεγνώσουν για τουλάχιστον 90 ημέρες. Χρησιμοποιήστε το **Préparateur Sol Ciment Syntilor** (επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολίπανση των παλιών τσιμεντών, καθώς και την εξάλειψη των αλκαλίων στα νέα) για να αφαιρέσετε τυχόν ίχνη από αλκάλια ή λευκή σκόνη τσιμέντου.
- Να μην εφαρμόζεται σε τσιμεντοκονίες (σκυρόδεμα) ειδικού τύπου ή πολύ λείες. Μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες: υγρές, οργανικές, ξύλινες, μεταλλικές ή από PVC. Προστατεύστε όλες τις επιφάνειες για τις οποίες το προϊόν δεν προορίζεται, πριν από την εφαρμογή.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση, μην αραιώνετε το προϊόν.
- Εφαρμόστε μια μόνο στρώση με φαρδύ πινέλο, ρολό ή ψεκασμό, με τη συνιστώμενη απόδοση. Η κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι πολύ πορώδες.
- Να λαμβάνονται μερικές προφυλάξεις: εφαρμόστε σε καθαρό καιρό, χωρίς κίνδυνο βροχής για τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
- Οι επιφάνειες καθαρίζονται χάρη στο βρόχινο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε πλυντικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

■ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η ανόργανη ουσία SELF CLEAN® με την χημικά εξελιγμένη σύνθεση της προστατεύει αποτελεσματικά το σκυρόδεμα και τα παράγωγά του. Οι ορυκτές ρητίνες του προϊόντος δημιουργούν ένα αδιαπέραστο, προστατευτικό στρώμα, ανθεκτικό στον κύκλο πάγου-απόψυξης, η βασική ιδιότητα του τσιμέντου, και την διείσδυση των αερίων που βρίσκονται στην σκόνη τα καυσαέρια και την όξινη βροχή, που είναι οι χειρότεροι εχθροί του σκυροδέματος, δεδομένου ότι προκαλούν ενανθράκωση και την επακόλουθη οξείδωση του χάλυβα ενίσχυσης. Η υψηλή διαπερατότητα σε ατμούς και η πλήρης διαφάνεια το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές σε εκτεθειμένο σκυρόδεμα.

Αραιώση	Χωρίς, έτοιμο προς χρήση
Εργαλεία εφαρμογής	Φαρδύ πινέλο, ρολό, ψεκαστήρας ή πιστόλι airless (nozzle 1.3 – 1.7)
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C ÷ +35°C (όταν η σχετική υγρασία δεν ξεπερνάει το 80%)
Χρόνος στεγνώματος	30' (στους 20 °C και σχετική υγρασία 75%)
Χρόνος στεγνώματος (πλήρως στεγνό)	12 ώρες (στους 20 °C και σχετική υγρασία 75%)
Εργαλεία καθαρισμού	Νερό
Ειδικό Βάρος	1 κιλό ανά λίτρο +- 3%
PH	6,5-7,5
Πυκνότητα	50 ± 5% CPS Brookfield (RTV 20revs/min στους 25°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	2 έως 35°C.
Απορροφητικότητα W24	0.01Kg/m ² h ^{0.5} DIN 52617 (μέγιστα επιτρεπτά όρια 0.5Kg/m ² h ^{0.5} DIN 52617)
Διαπερατότητα ατμών Sd	0.05Kg/m ² h ^{0.5} DIN 52617 (μέγιστα επιτρεπτά όρια 0.5Kg/m ² h ^{0.5} DIN 52617)
Αντοχή στο πλύσιμο	Σύμφωνα με την νόρμα DIN53778: αντοχή τουλάχιστον σε 1000 κύκλους τριβής
Αντοχή στην τριβή	Σύμφωνα με την νόρμα DIN53778: αντοχή τουλάχιστον σε 5000 κύκλους τριβής
Αντίδραση στη φωτιά	Αρνητική. Είναι προϊόν που βασίζεται σε νερό με στρώση μικρότερη των 0,60 mm

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Syntilor

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ορυκτές ρητίνες βάσεως νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,02
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Πλήρως : 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	8 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ° C ή πάνω από 35 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

